DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: / *Nr.* 3/CPR/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:[1] *1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:*[1]	**Asfalt drogowy 50/70** ***Kelių bitumas 50/70***
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:[1] *2. Naudojimo paskirtis (-ys):*[1]	Do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni przenoszących ruch kołowy *Kelių, oro uostų ir kitų bitumo paviršių statybai ir priežiurai*
3. Producent:[1] *3. Gamintojas:*[1]	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock, Polska, *Lenkija* Tel.: (+48) 24 365 22 41 WYDZIAŁ ASFALTÓW PR4-1 ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polska, *Lenkija*
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:[1] *4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):*[1]	2+
5. Norma zharmonizowana:[1] *5. Darnusis standartas:*[1] Jednostka lub jednostki notyfikowane:[1] *Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):*[1]	EN 12591:2009 LST EN 12591:2009 (TRA Bitumas 08) Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434 *Polish Centre for Testing and Certification, No. 1434*

6. Deklarowane własności użytkowe:[1]
6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):[1]

Zasadnicze charakterystyki ***Esminės charakteristikos***	**Właściwości użytkowe** ***Eksploatacinės savybės***		**Zharmonizowana specyfikacja techniczna** ***Darnioji techninė specifikacija***
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mięknienia PiK wg LST EN 1427) *Nuoseklumo veikiant aukšta temperatūra (Minkštėjimo temperatūra pagal žiedo ir rutulio metodą pagal LST EN 1427)*	46 – 54	°C	EN 12591:2009 LST EN 12591:2009 (TRA Bitumas 08)
Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg LST EN 1426) *Nuoseklumo netiesioginio temperatūros operacijoje (penetracija kai yra 25°C pagal LST EN 1426)*	50 – 70	0,1mm	
Łamliwość w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura łamliwości Fraassa wg LST EN 12593) *Trapūs ne žemos temperatūros darbui (Trapumo temperatūra pagal Frasą pagal LST EN 12593)*	≤ -8	°C	

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.
[1] *EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d.*
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 574/2014 2014 m. vasario 21 d.

Zasadnicze charakterystyki *Esminės charakteristikos*	Właściwości użytkowe *Eksploatacinės savybės*		Zharmonizowana specyfikacja techniczna *Darnioji techninė specifikacija*
Stałość konsystencji – odporność na starzenie (metoda RTFOT wg LST EN 12607-1): *Stabilumas ir nuoseklumas – atsparumas kietėjimui (RTFOT metodas pagal LST EN 12607-1):*			EN 12591:2009 LST EN 12591:2009 (TRA Bitumas 08)
- zmiana masy po RTFOT *- masės pokytis po RTFOT* - pozostała penetracja w 25°C po RTFOT *- liekamoji penetracija kai yra 25°C RTFOT* - wzrost temperatury mięknienia PiK po RTFOT *- Inkštėjimo temperatūros pagal žiedą ir rutulį padidėjimaspo RTFOT*	≤ 0,5 ≥ 50 ≤ 9	% % °C	
Substancje niebezpieczne określone w przepisach prawnych *Pavojingų medžiagų*	spełnia *atitinka*		
Właściwości dodatkowe ***Papildomos savybės***	**Właściwości użytkowe** ***Eksploatacinės savybės***		**Zharmonizowana specyfikacja techniczna** ***Darnioji techninė specifikacija***
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty Clevelanda wg LST EN ISO 2592) *Uzliesmošanas (Cleveland open cup pagal LST EN ISO 2592)*	≥ 230	°C	EN 12591:2009 LST EN 12591:2009 (TRA Bitumas 08)
Zawartość składników rozpuszczalnych wg LST EN 12592 *Tirpumas pagal LST EN 12592*	≥ 99,0	°C	
Lepkość dynamiczna w 60°C wg LST EN 12596 *Dinaminė klampa kai yra 60°C pagal LST EN 12596*	≥ 145	Pa*s	
Lepkość kinematyczna w 135°C wg LST EN 12595 *Kinematinė klampa kai yra 135°C 135°C pagal LST EN 12595*	≥ 295	mm/s^2	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.[1]
7. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.[1]

W imieniu producenta podpisał(-a):[1]
Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):[1]

Krzysztof Kozera – Kierownik Bloku Olejowo - Asfaltowego
(nazwisko i stanowisko / *vardas ir pavardė*)

Płock, 19.01.2015
(miejsce i data wydania)
(Ivieta išdavimo data)

(podpis)
(parašas)

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.
[1] *EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d.*
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 574/2014 2014 m. vasario 21 d.