

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

**Nr: / č. 8/SK/CPR/2019/1**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: <sup>1</sup> 1. <i>Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:</i> <sup>1</sup>	<b>Asfalt drogowy modyfikowany polimerami ORBITON 25/55-60</b> <b>Polymérom modifikovaný asfalt ORBITON 25/55-60</b>
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: <sup>1</sup> 2. <i>Zamýšľané použitie/použitia:</i> <sup>1</sup>	Do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni przenoszących ruch kołowy <i>Na stavbu a údržbu ciest, letísk a inej spevnenej komunikácie</i>
3. Producent: <sup>1</sup> 3. <i>Výrobca:</i> <sup>1</sup>	<b>ORLEN Asphalt Sp. z o.o.</b> 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 39, Poland Tel.: (+48) 24 25 69874, e-mail: asphalt@orlen-asfalt.pl
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: <sup>1</sup> 4. <i>Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:</i> <sup>1</sup>	<b>2+</b>
5. Norma zharmonizowana: <sup>1</sup> 5. <i>Harmonizovaná norma:</i> <sup>1</sup> Jednostka lub jednostki notyfikowane: <sup>1</sup> <i>Notifikovaný(-é) subjekt(-y):</i> <sup>1</sup>	EN 14023:2010 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434 <i>Poľské centrum na testovanie a certifikáciu, a. s. notifikovaný orgán s identifikačným číslom 1434</i>
6. Deklarowane własności użytkowe: <sup>1</sup> 6. <i>Deklarované parametre:</i> <sup>1</sup>	

Zasadnicze charakterystyki <i>Podstatné vlastnosti</i>	Właściwości użytkowe <i>Parametre</i>			Zharmonizowana specyfikacja techniczna <i>Harmonizované technické špecifikácie</i>
Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg EN 1426) <i>Konzistencia pri strednej pracovnej teplote (penetrácia pri 25°C podľa EN 1426)</i>	25 – 55	0,1mm	klasa 3	EN 14023:2010 p. 5.2.2
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mięknięcia PiK wg EN 1427) <i>Konzistencia pri zvýšenej pracovnej teplote (bod mäknutia podľa EN 1427)</i>	≥ 60	°C	klasa 6	EN 14023:2010 p. 5.2.3
Łamliwość w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura łamliwości Fraassa wg EN 12593) <i>Krehkosť pri nízkyh pracovnej teplote (Bod lámavosti podľa Fraassa podľa EN 12593)</i>	≤ -10	°C	klasa 5	EN 14023:2010 p. 5.2.4
Kohezja (siła rozciągania wg PN-EN 13589) <i>Kohézia (silová duktilita podľa PN-EN 13589)</i>	≥ 2 (10°C)	J/cm <sup>2</sup>	klasa 6	EN 14023:2010 p. 5.2.5
Stalność konsystencji w pośredniej i wysokiej temperaturze eksploatacji – odporność na starzenie (metoda RTFOT wg EN 12607-1): <i>Stálosť – odolnosť voči tvrdnutiu (RTFOT metóda podľa EN 12607-1):</i>				EN 14023:2010 p. 5.2.6
- pozostała penetracja w 25°C po RTFOT <i>- zostatková penetrácia pri 25°C po RTFOT</i>	≥ 60	%	klasa 7	
- wzrost temperatury mięknięcia PiK po RTFOT <i>- zvýšenie bodu mäknutia po RTFOT</i>	≤ 8	°C	klasa 2	
Odształcenie sprężyste (nawrót sprężystości w 25°C wg EN 13398) <i>Elastická návratnosť (elastická návratnosť pri 25°C podľa EN 13398)</i>	≥ 60	%	klasa 4	EN 14023:2010 p. 5.2.7
Substancje niebezpieczne określone w przepisach prawnych <i>Nebezpečné látky</i>	speľnia <i>spĺňa</i>			EN 14023:2010 p. 5.3

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.<sup>1</sup>  
7. *Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*<sup>1</sup>

W imieniu producenta podpisał(-a):<sup>1</sup>  
*Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:*<sup>1</sup>

**Krzysztof Błażejowski – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju**

(imię i nazwisko / meno)

**Płock, 26.08.2019**  
(miejsce i data wydania)  
(miasto dátum vydania)

(podpis)  
(podpis)